

№	Çubuğun ölçüləri, mm	d, mm			En kəşik sahəsi Fn, sm ²	Paqon metrə, kq			Polad markası	Reduksiya etmə dərəcəsi	Kimyavi tərkib								Mexaniki xassələr			
		min	nom	max		min	nom	max			C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Rm	R0.2	δ	Əyilmə 90°
1	10	9,5	10,0	10,3	785	580	617	648	Ст0		0,23	-	-	0,07	0,06	0,3	0,3	0,3	max 300	-	18	-
2	12	11,5	12,0	12,3	1,131	834	888	932	Ст1	кп	0.06-0.12	0.25-0.50	0,05	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	305-390	195	35	d=a
3	14	13,5	14,0	14,3	1,539	1,135	1,208	1,268		пс	0.6-0.12	0.25-0.50	0.05-0.15	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	315-410	205	34	
4	16	15,5	16,0	16,3	2,011	1,499	1,578	1,625		сп	0.06-0.12	0.25-0.50	0.15-0.30	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3				
5	18	17,5	18,0	18,3	2,545	1,898	1,998	2,058		кп	0.09-0.15	0.25-0.50	0,05	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	325-410	215	33	
6	20	19,5	20,0	20,4	3,142	2,343	2,466	2,540	Ст2	пс	0.09-0.15	0.25-0.50	0.05-0.15	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	335-430	225	32	d=a
7	22	21,5	22,0	22,4	3,801	2,835	2,984	3,074		сп	0.09-0.15	0.25-0.50	0.15-0.30	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3				
8	24	23,5	24,0	24,4	4,524	3,373	3,551	3,657	Ст3	кп	0.14-0.22	0.30-0.60	0,05	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	360-460	235	27	d=a
9	25	24,5	25,0	25,4	4,909	3,660	3,853	3,963		пс	0.14-0.22	0.40-0.65	0.05-0.15	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3	370-480	245	26	
10	28	27,3	28,0	28,3	6,158	4,592	4,834	4,979		сп	0.14-0.22	0.40-0.65	0.15-0.30	0,04	0,05	0,3	0,3	0,3				

Qeyd

1.Uzunluğu 2 metrədən 12 metrə qədər istehsal oluna bilər

2.Əyrilik uzunluğun 0.5 faizi qədər icazə verilir.