

№	The diameter of the round billets mm	Running meter, kg			Steel grade	Chemical composition												
		1000 mm	6000 mm	12000 mm		C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Al	Mo	V	N <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>
1	Ø 130	103,1	618,6	1237,2	09Г2С	0,12	1,30-1,70	0,50-0,80	0,035	0,040	0,25	0,25	0,25	0,025	0,025	-	0,008	0,009
2	Ø 150	138,7	832,2	1664,4	СТ20	0,17-0,24	0,35-0,65	0,17-0,35	0,035	0,040	0,25	0,25	0,25	0,025	0,025	-	0,008	0,009
					СТ35	0,32-0,40	0,50-0,80	0,17-0,37	0,030	0,035	0,25	0,30	0,30	0,025	0,015	-	0,008	0,009
2	Ø 160	157,8	946,8	1893,6	СТ45	0,42-0,50	0,50-0,80	0,17-0,37	0,035	0,040	0,25	0,25	0,25	0,025	0,025	-	0,008	0,009
3	Ø 170	175,7	1054,2	2108,4	32Г2	0,30-0,35	1,20-1,60	0,17-0,37	0,035	0,035	0,30	0,25	0,20	0,025	0,025	-	0,008	0,009
					17Г1С	0,15-0,20	1,15-1,60	0,4-0,6	0,030	0,035	0,30	0,30	0,30	0,025	0,025	-	0,008	0,009
4	Ø 190	220,2	1321,2	2642,4	13ХФА	0,11-0,17	0,40-0,65	0,17-0,37	0,030	0,025	0,50-0,70	0,30	0,30	0,025	0,11	0,04-0,09	0,008	0,009
					30ХГСА	0,28-0,34	0,80-1,10	0,90-1,20	0,030	0,030	0,80-1,10	0,25	0,25	0,025	0,025	-	0,008	0,009
5	Ø 220	296,4	1778,4	3556,8	S355J2H	0,17-0,20	1,20-1,40	0,17-0,30	0,020	0,015	0,25	0,30	0,30	0,020	0,050	-	0,008	0,009
					St52	0,18-0,22	1,20-1,60	0,40-0,55	0,025	0,025	-	-	-	-	-	-	-	0,008
6	Ø 250	385,3	2311,8	4623,6														