

**Fasiləsiz tökülmüş kvadrat pəstah  
(ГОСТ 380-2005, ТŞAZ 3098830-02-2001)**

№	kvadrat pəstahın ölçüləri, mm	Paqon metrə, kq			Polad markası	Kimyəvi tərkib								Mexaniki xassələr			Əyilmə 90°
						C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Rm	R0.2	δ	
		1000 mm	6000 mm	12000 mm		C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	Rm	R0.2	δ	Əyilmə 90°
1	100 x 100	78.5	471.0	942.0	Ст0	0.23	-	-	0.07	0.06	0.3	0.3	0.3	max 300	-	18	-
2	120 x 120	112.3	673.8	1347.6		0.06-0.12	0.25-0.50	0,05 0.05-0.15 0.15-0.30	0.04	0.05	0.3	0.3	0.3	315-410	205	34	d=a
3	125 x 125	121.0	726.0	1452.0		0.09-0.15	0.25-0.50	0,05 0.05-0.15 0.15-0.30	0.04	0.05	0.3	0.3	0.3	335-430	225	32	d=a
4	130 x 130	130.6	783.6	1567.2		0.14-0.22	0.40-0.65	0,05 0.05-0.15 0.15-0.30	0.04	0.05	0.3	0.3	0.3	370-480	245	26	d=a
5	140 x 140	153.8	923.2	1846.3		0.18-0.27	0,40-0,70	0,05 0.05-0.15 0.15-0.30	0.04	0.05	0.3	0.3	0.3	420-540	270	24	d=2a
6	150 x 150	175.4	1052.4	2104.8		0,28-0,37	0,50-0,80	0,05 0.05-0.15 0.15-0.30	0.04	0.05	0.3	0.3	0.3	490-630	295	20	d=3a